



TEIXITS ES TREN

Producto: **Spunlace 44gr/m²**

presentación: 160cm de ancho, blanco, rollos de 900mts

Tejido no tejido hidroligado: 20%VIS 80%PES (Reglamento 1007/2011)

CARACTERISTICAS	METODO	RESULTADOS
Peso	UNE-EN 29073-1:1992	44 ± 4
Espesor	UNE-EN ISO 9073-2:1997	0,62 ± 0,08
SECO		MD CD
Tensión de rotura	UNE-EN 29073-3:1992	>120 >20
Carga de rotura	UNE-EN 29073-3:1992	<40 <195
Capacidad de absorción (%)	UNE-EN ISO 9073-6:2003	> 950
Fibras extrañas	F. Europea 8ª Ed.	Negativo / Negative
Fluorescencia	F. Europea 8ª Ed.	Negativo / Negative